

| ARTICOLO<br>ARTICLE                                                                                 | EURO 6                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materia prima   Raw material                                                                        | Pelli grezze europee   European raw hides                                                                                                                                                                                                                               |
| Produzione   Manufacturing                                                                          | Made in Italy                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ricetta   Dispensing                                                                                | Senza uso di coloranti azoici, finitura acquosa senza solventi. Senza FCKW, PCP, PCP, Formaldeide.<br>CROMO VI secondo RAL UZ 117<br><i>No use of azo dyestuff, solventless, watery finish. Without FCKW, PCP, PCP, Formaldehyde. CHROME VI according to RAL UZ 117</i> |
| Dimensioni   Dimensions                                                                             | c.a 4,80 - 5,40 sqm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spessore   Thickness                                                                                | 1,3 - 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solidità del colore alla luce<br>Light Fastness                                                     | > = 6 Class Blue Scale in accordance with DIN EN ISO 105-B02                                                                                                                                                                                                            |
| Resistenza strappo pantalone<br>Tear Strenght, Single Edge Tear                                     | > = 20 N in accordance with DIN EN ISO 3377-1                                                                                                                                                                                                                           |
| Resistenza alla Flessione<br>Flexing Resistance                                                     | 50.000 flexing/bending trials without damage in accordance with DIN EN ISO 5402                                                                                                                                                                                         |
| Solidità del colore allo strofinio<br>Rubbing Fastness                                              | DIN EN ISO 11640 Veslic<br>> = 4 dry: 500 cycles<br>> = 3 - 4 wet: 250 cycles<br>> = 3 - 4 sweat (ph 8): 80 cycles                                                                                                                                                      |
| PH-Value                                                                                            | Minimum 3,5 cm in accordance with DIN EN ISO 4045                                                                                                                                                                                                                       |
| Adhesion of Finish                                                                                  | Minimum 2,5 N/cm in accordance with DIN EN ISO 11644                                                                                                                                                                                                                    |
| Flammability<br> | CAL TB-117 (2013, Sec.1)<br>BS 5852: 1979, source 0-1<br>BS EN 1021-1-2:2006                                                                                                                                                                                            |