

ARTICOLO ARTICLE	SAN DIEGO
Materia prima Raw material	Pelli grezze europee European raw hydes
Produzione Manufacturing	Made in Italy
Ricetta Dispensing	Senza uso di coloranti azoici, finitura acquosa senza solventi. Senza FCKW, PCP, PCP, Formaldeide. CROMO VI secondo RAL UZ 117 No use of azo dyestuff, solventless, watery finish. Without FCKW, PCP, PCP, Formaldehyde. CHROME VI according to RAL UZ 117
Dimensioni Dimensions	c.a 4,80 - 5,40 sqm
Spessore Thickness	1,0 - 1,1 mm
Solidità del colore alla luce Light Fastness	> = 6 Class Blue Scale in accordance with DIN EN ISO 105-B02
Resistenza strappo pantalone Tear Strenght, Single Edge Tear	> = 20 N in accordance with DIN EN ISO 3377-1
Resistenza alla Flessione Flexing Resistance	50.000 flexing/bending trials without damage in accordance with DIN EN ISO 5402
Solidità del colore allo strofinio Rubbing Fastness	DIN EN ISO 11640 Veslic > = 4 dry: 500 cycles > = 3 - 4 wet: 250 cycles > = 3 - 4 sweat (ph 8): 80 cycles
PH-Value	Minimum 3,5 cm in accordance with DIN EN ISO 4045
Adhesion of Finish	Minimum 2,5 N/cm in accordance with DIN EN ISO 11644
Flammability 	CAL TB-117 (2013, Sec.1) BS 5852: 1979, source 0-1 BS EN 1021-1-2:2006